CE

05
1487

PREFABED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
kod identyfikacyjny typu wyrobu : **550/3,0/26/1**

Zastosowanie : w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wymiary i odchyłki : **490 x 240 x 240**
długość x szerokość x wysokość (mm)
kategoria odchyłek wymiarowych : TLMB

Kształt : prostopadłościan o powierzchniach czołowych PWU

Wyrób spełniający wymagania **EN 771-4:2011+A1:2015**

wytrzymałość na ściskanie średnia wytrzymałość na ściskanie	kategoria I ≥ 3,0 N/mm²
rodzaj próbki : prostopadłościan kierunek obciążenia - prostopadle do powierzchni wspornej	100mm x 100mm x 100mm
stabilność wymiarów wartość rozszerzalności/skurczu pod wpływem wilgoci	≤ 0,35 mm/m
wytrzymałość na ścinanie spoiny w murze wykonanym z zaprawy do cienkich spoin	≥ 0,30N/mm²
wytrzymałość na zginanie spoiny w murze przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych	 ≥ 0,105N/mm² ≥ 0,105N/mm²
reakcja na ogień	Euroklasa A1
przepuszczalność pary wodnej (wg normy EN 1745)	5/10
średnia gęstość brutto w stanie suchym :	550 kg/m³
opór cieplny–deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 0,155 W/mxK (λD10stan suchy)

Informacje dodatkowe nie dotyczące oznaczenia CE :

trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie 15 cykli)	wyrób mrozoodporny
substancje niebezpieczne	brak

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/550/2026 dla PBB-ABK-3,0/550 dostępna na stronie : www.prefabed.bielsko.pl

CE

05
1487

PREFABED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
kod identyfikacyjny typu wyrobu : **550/3,0/26/1**

Zastosowanie : w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wymiary i odchyłki : **490 x 240 x 240**
długość x szerokość x wysokość (mm)
kategoria odchyłek wymiarowych : TLMB

Kształt : prostopadłościan o powierzchniach czołowych płaskich

---

Wyrób spełniający wymagania **EN 771-4:2011+A1:2015**

wytrzymałość na ściskanie	kategoria I
średnia wytrzymałość na ściskanie	≥ 3,0 N/mm²
rodzaj próbki : prostopadłościan	100mm x 100mm x 100mm
kierunek obciążenia - prostopadle do powierzchni wspornej	
stabilność wymiarów	
wartość rozszerzalności/skurczu pod wpływem wilgoci	≤ 0,35 mm/m
wytrzymałość na ścinanie spoiny w murze wykonanym z zaprawy do cienkich spoin	≥ 0,30N/mm²
wytrzymałość na zginanie spoiny w murze przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin	
w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych	≥ 0,105N/mm²
w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych	≥ 0,105N/mm²
reakcja na ogień	Euroklasa A1
przepuszczalność pary wodnej (wg normy EN 1745)	5/10
średnia gęstość brutto w stanie suchym :	550 kg/m³
opór cieplny–deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 0,155 W/mxK (λD10stan suchy)

Informacje dodatkowe nie dotyczące oznaczenia CE :

trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie 15 cykli)	wyrób mrozoodporny
substancje niebezpieczne	brak

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/550/2026 dla PBB-ABK-3,0/550 dostępna na stronie : www.prefabed.bielsko.pl